

# 800 WASHPRIMER AS 8004-001

## ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



### Описание:

Двухкомпонентный, прозрачный травящий грунт, созданный для нанесения на все виды металла, применяемого при строительстве коммерческого транспорта. Он обладает превосходными адгезионными свойствами и усиливает антикоррозионные свойства нанесенной на него окрасочной системы. Этот продукт может быть использован при ремонте, восстановлении и строительстве коммерческого транспорта и прицепов.

### Продукты и добавки:

Autocoat BT 800 Washprimer AS	8004-001
Autocoat BT 800 Washprimer AS Hardener	8004-114

### Основные компоненты:

Autocoat BT 800 Washprimer AS 8004-001:	поливинилбутираль
Autocoat BT 800 Washprimer AS Hardener 8004-114:	фосфорная кислота

### Поверхности, пригодные для обработки:

- Сталь
- Оцинкованная сталь
- Алюминий
- Нержавеющая сталь
- Слоистые пластики и фанера
- Полиэфирные шпатлевки, жидкие шпатлевки

### Подготовка поверхности:

- Существующее покрытие: Обезжиривание с Sikkens M700 и сухое шлифование с абразивом градации P280.
- Сталь: Обезжиривание с Sikkens M700 и сухое шлифование с абразивом градации P180. При необходимости дробеструйная обработка по классу Sa 2.5-3.
- Оцинкованная сталь и нержавеющая сталь, алюминий: Обезжиривание с Sikkens M700 и обработка матирующим материалом Scotch Brite type A (красный).
- Полиэфирные пластики и фанера: Обезжиривание с Sikkens M700 сухое шлифование с абразивом градации P280 или обработка матирующим материалом Scotch Brite type A (красный).
- Полиэфирные шпатлевки Sikkens: Обезжиривание с Sikkens M700 сухое шлифование с абразивом градации P180 и P280

### Пропорции смешивания по объему:

100 частей 800 Washprimer AS 8004-001  
100 частей 800 Washprimer AS Hardener 8004-114

### Вязкость:

15-16 секунд DIN Cup 4 при 20°C.

### Срок годности после смешивания:

8 часов при 20°C.

# 800 WASHPRIMER AS 8004-001

## ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### Установки краскопульты и рабочее давление:

Краскопульт:	Дюза:	Рабочее давление:
Подача самотеком:	1.4-1.6 мм	3-5 bar
Подача самотеком HVLP:	1.5-1.7 мм	max. 0.7 bar
Сифонная подача:	1.6-1.8 мм	3-5 bar
Сифонная подача HVLP:	1.8-2.2 мм	max. 0.7 bar
Безвоздушный:	6.09 (0.009"/60°)	140-160 bar
	5.11 (0.011"/50°)	
Подача под давлением:	1.1-1.2 мм	3-5 bar на распыление 0.8-1.0 на подачу материала

### Нанесение:

Нанесите одинарный мокрый слой. Избегайте сухого нанесения.

#### Примечание:

- Для идеальной защиты металла достаточно пленки в 4 мкм.
- Первичный грунт 800 Washprimer AS не может быть использован при температуре ниже 15°C и влажности выше 75%.
- Не наносите на травящий грунт 800 Washprimer AS следующие материалы: эпоксидный грунт, базовые покрытия и все виды шпатлевок.

### Толщина пленки:

4 - 8 мкм

### Теоретический расход:

14.8 м<sup>2</sup>/л готовой к нанесению смеси при толщине пленки в 4 мкм.

#### Примечание:

*Практический расход материала зависит от многих факторов, в том числе: от формы детали, шероховатости поверхности, техники и условий нанесения.*

### Очистка оборудования:

Используйте нитроцеллюлозный растворитель или растворитель Autocoat BT 800 Reducer Medium 8099-204.

### Время сушки:

Нанесение последующих покрытий:	10°C	20°C
	30 минут.	15 минут

#### Примечание

- 800 Washprimer AS должен быть закрыт последующим материалом не позднее, чем через 24 часа.

### Последующие покрытия:

- Autocoat BT LV 300 Filler Gray
- Autocoat BT MM/RM

# 800 WASHPRIMER AS 8004-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

**Упаковка:**

5Л в 5-литровой банке, 200л в 200-литровой бочке.

**Срок годности:**

Autocoat BT 800 Washprimer AS 8004-001:	2 года
Autocoat BT 800 Washprimer AS Hardener 8004-114:	2 года

**Цвет:**

Зеленый

**ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

**Данные о Autocoat BT 800 Washprimer AS 8004-001:**

Для профессионального применения. (См. паспорт безопасности).

Смотри текст на этикетках банок.

Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов.

# 800 WASHPRIMER AS 8004-001

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

## ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

### Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkens.com](http://www.sikkens.com)

### ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.sikkenscv.ru](http://www.sikkenscv.ru)