








## Базовые эмали готовых цветов Dynacoat Basecoat RM– D1.04.01

### Описание

Базовое покрытие с высокой скоростью высыхания, предназначенное для ремонтной окраски пассажирского и коммерческого транспорта, может быть использовано для небольших ремонтов, так и для полной окраски кузова.

<b>Пропорции смешивания</b>		<p>1 Dynacoat Basecoat RM 1 Dynacoat Thinners</p>
<b>Мерная линейка</b>		<p>Использование мерной линейки Dynacoat №. 1</p>
<b>Оборудование</b>		<p>Установки краскопульты: Давление нанесения: 1.3-1.5 мм 2.0-4.0 бар ** ** См. руководство по использованию краскопультов</p>
<b>Нанесение</b>		<p>2 - 3 x 1 слоя</p>
<b>Выдержка</b>		<p>Между слоями Перед нанесением лака 5 - 10 минут при 20°C 10 минут при 20°C</p>
<b>Нанесение лака</b>		<p>См. ТД по лаку</p>
<b>Защита</b>		<p>Использование соответствующего респиратора AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.</p>

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме

**Описание** Базовое покрытие с высокой скоростью высыхания, предназначенное для ремонтной окраски пассажирского и коммерческого транспорта, может быть использовано для небольших ремонтов, так и для полной окраски кузова.

#### Продукты и добавки

Dynacoat Basecoat RM  
Dynacoat Thinners


#### Основные компоненты

Базовая эмаль: акриловые смолы

#### Поверхности пригодные для обработки

Существующие покрытия.  
Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1  
Грунт Dynacoat Filler 5+1

#### Пропорции смешивания



1 Dynacoat Basecoat RM  
1 Dynacoat Thinners

Используйте мерную линейку № 1

#### Вязкость

14-16 секунд DC4 при 20°C

#### Установки краскопульты и рабочее давление

С верхним бачком 1.3-1.5 мм 2 - 4 бар\*\*

\*\* См. руководство по использованию краскопультов

#### Нанесение

Нанесите 2-3 одинарных слоя до полной укрывистости, с выдержкой 5-10 минут между слоями. При необходимости нанесите туманный слой. Перед нанесением лаков Dynacoat Clear MS/HS необходимо сделать выдержку минимум 10 минут, но не более 24 часов.

#### Срок годности после смешивания

24 часа при 20°C

**Толщина плёнки**

На один слой:	7- 9 мк
При рекомендованном нанесение (2 слоя):	14-18 мк

**Теоретический расход**

Готовый к нанесению материал при рекомендованной толщине слоя	± 14 м <sup>2</sup> /литр
---	---------------------------

*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.*

**Очистка оборудования**

Используйте Dynacoat Gun Cleaner или Dynacoat Thinners

**Хранение**

Срок хранения продукта определён, для закрытой упаковки при 20°C.  
Избегайте большого температурного колебания.  
Срок годности; 2 года при 20°C.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

**Головная организация:**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

**ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)

