

Ремонт панелей (не шлифуемый)




2K Epoxy Primer



Hardener

Epoxy Primer





1.3-1.5

1 слой


Следующее покрытие через 30 мин. до 24 часов при 20°C




Basecoat SB

1.3-1.5
1.7-2.2 barСолиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 +½ coatМеждуд слоями: 3-6 мин.
Перед лаком: 15 мин. 20°C

2K HS Extra Clear



Universal Hardener

1.3-1.5
1.7-2.2 bar
2 слоямежду слоями: 5-10 мин. 20°C
перед сушкой: 15 мин. 20°C
7 часа при 20°C
30 мин при 60°C

Antistatic Degreaser

Используйте респиратор для индивидуальной защиты