



2K Plastic Primer



5:1:2




23



S2.2.4

**2K Plastic Primer
Hardener**

Plus Reducers



1.2-1.5
1.7-2.2 bar

2 слоя

между слоями: 5-10 мин., след.
покрытие через 30 мин. 20°C

24 часа при 20°C



Autosurfacers Rapid



3:1:2




12



S3.2.28

**Autosurfacers Rapid
Hardener**

Plus Reducers



1.2-1.4

1 слой

следующее покрытие через
15 мин, до 24 часов при 20°C



Autobase Plus



100:50




1



S5.2.65

**Autobase Plus
Hardener**

Plus Reducers



1.2-1.5
1.7-2.2 bar

Солиды: 2 x 1 coat
Металлики 2 x 1 + 1/2 coat

между слоями: 3-5 мин.
перед лаком: 15 мин. 20°C



Autoclear LV Supreme



100:40:10



22



S5.2.77

**Autoclear LV
Supreme Hardener**

**Autoclear LV
Supreme Thinner**



1.2-1.4
1.7-2.2 bar

2 слоя

между слоями: 1-5 мин. 20°C
перед сушкой: 1-5 мин. 20°C

8 часов при 20°C
35 мин при 60°C



M700 Anti Silicon Remover

S4.02.02

M850 Solfree

S4.02.07



Используйте респиратор для индивидуальной защиты